

/ Bomarb্রে XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Referentie / Ref. / Réf.</b>	BOMARBRE XXL-149 Furno
<b>Afwerking/Finish/Finition</b>	Cementgebonden marmercomposiet - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment
<b>Keuze/Choice/Qualité</b>	1



PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
<b>Water absorptie</b> Water absorption Absorption d'eau			≤2.85%
<b>Buigsterkte</b> Bending strenght Résistance à la réflexion			≥12.20 MPa
<b>Breuksterkte</b> Breaking load Charge de rupture			> 3 kN
<b>Slijtsterkte</b> Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface			16.50 cm <sup>3</sup> / 50cm <sup>2</sup>
<b>Vorstweerstand</b> Frost resistance Résistance au gel			Vorstbestendig 3/D Resistant 3/D Résistant 3/D
<b>Vuurbestendigheid</b> Fire resistance Résistance au feu			Bestendig ( A1 <sub>0</sub> niet brandbaar) Resistant Résistant
<b>Anti-slipwaarde</b> Slip resistance Résistance au glissement			Honed R9 Bushhammered R11
<b>Granulometrie</b> Chips size Granulometrie			1-25mm

STONE  
Grote Steenweg 1, 9870 Olsene  
T +32 9 388 91 11

[www.stone.be](http://www.stone.be)  
[info@stone.be](mailto:info@stone.be)